

BZU-507 / BETON ZEMİN CİLASI (PARLAK)

ÜRÜN TANIMI

Akrilik ve solvent esaslı, performanslı, aderansı düşük yüzeylerin sertleştirilmesinde kullanılan, tek bileşenli, şeffaf, mat görünümlü koruyucu ciladır.

KULLANIM ALANLARI

Bestkim BZU-507 Beton Zemin Cilası, parlak görünüm istenen zeminlerde, yürüme yolları ve meydanlarda, yüzey sertleştirici uygulanmış beton ve saha betonu yüzeylerinde, çimento esaslı yüzeylerin korunmasında ve sertleştirilmesinde, beton şap gibi yüzeylerin kaplanmasında kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

Tek bileşenli olmasından dolayı uygulaması kolaydır.

Betona desen vermeden, mat yüzey oluşumu ve UV dayanımı sağlar.

Betonun klor (tuza) veya gazlara karşı dayanıklı olmasını sağlar.

Alkaliye dayanıklıdır.

İçerisindeki solvent hızlı buharlaştığından kuruması hızlıdır.

Su geçirimsizliği arttırdığından, betonun donma sonucu oluşabilecek çatlakları engeller.

Kir tutmayı azaltır.

Yapısal olmayan kılcal çatlakları doldurur.

Yüzeyin aşınma dayanımını arttırdığından tozumu önler.

Sarfiyat düşük ve ekonomiktir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

(23 ± 2°C ve %50±5 bağıl nem)

Görünüm:	Sıvı
Renk:	Şeffaf
Koku:	Karakteristik
Uygulama sıcaklığı:	(+10°C)-(+30°C)
Servis Sıcaklığı:	(-20°C)-(+80°C)
Yoğunluk:	0,92±0,03 kg/L
Tam kürlenme:	5-7 gün
Kap ömrü:	2 saat
Parlama noktası:	20-45°C
Üzerinde yürünebilme süresi:	(+20°C):24 saat
VOC:	838g/L

KALİTE STANDARTI

TS EN 1504-2 standardına uygundur.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzey yapışmayı engelleyen her türlü maddeden, toz, kir ve yağdan temizlenmiş, gevşek ve oynak parçacıklardan arındırılmış olmalıdır. Yüzey ıslak temizleme yöntemleriyle temizlenerek uygulama öncesi kuru olmasına dikkat edilmelidir. Nemli yüzeylere uygulama öncesi aderans testi yaparak yüzey yapışması kontrol edilmelidir. Zeminin emiciliğine göre 1-2 kat uygulanabilir. Katlar arası geçişlerde yüzeyin tam kurduğuna emin olunmalıdır. Kullanılan aletler uygulama sonrası solvent ile temizlenmelidir.

UYGULAMA TALİMATI

BZU-506 Beton Zemin Cilası (Mat), kullanıma hazır ve tek bileşenlidir. Kullanmadan önce iyice karıştırılmalıdır. Herhangi bir seyreltme işlemi yapılmamalıdır. Fırça veya kısa tüylü rulo ile manuel veya otomatik püskürtme makineleri ile uygulanabilir.

UYARI VE ÖNERİLER

BZU-506 Beton Zemin Cilası (Mat), uygulaması yapılmadan önce koruyucu gözlük, eldiven ve elbise kullanınız. Akriolik esaslı olduğundan dolayı ciltte tahriş yapabilir. BZU-506 Beton Zemin Cilası (Mat), solvent içerdiğinden cilt ve göz ile teması önlenmeli, temas halinde bol su ile yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır. Kullanım sırasında eldiven kullanılmalı, malzeme teneffüs edilmemelidir. Yanıcı bir malzeme olduğundan uygulama sırasında kesinlikle sigara içilmemeli ve kaynak, kesme makineleri gibi herhangi bir ateş kaynağından uzak durulmalıdır. Kapalı alanda yapılan uygulamalarda, her 30 dakikada bir uygulamacının açık alanda belirli bir süre dinlendirilmesi gerekir. Ürün, özel bir uygulama işlemi gerektirmez. En az 1 saat süreyle yağmurdan korunmalıdır. Islak ve donmuş yüzeylere uygulama yapılmamalıdır. Boş ambalajları gıda maddesi ve içme suyu depolamak amacıyla kullanılmamalıdır.

AMBALAJ

18 kg plastik kova.

TÜKETİM

Fırça, rulo (kaplama): 0,10 - 0,15 litre (1 m² alan için)

Püskürtme (emprenye): 0,15 - 0,20 litre (1 m² alan için)

DEPOLAMA

Raf ömrü Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 aydır. Açılmamış orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5°C ve +25°C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır. Dondan koruyunuz.

UYGUNLUK BELGESİ

