

BTH-600 / MAHYA YAPIŞTIRMA HARCİ**ÜRÜN TANIMI**

Çimento esaslı, elyaf takviyeli, yüksek performansa sahip, mahya kiremitleri montajında kullanılan yapıştırma harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

Dış mekânlarda, çatı mahya kiremitlerinin yapıştırılması ve montajında, renkli su oluklarının binaya yapıştırılmasında kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

Uygulaması kolaydır, fazla işçilik gerektirmez.

Donma-çözünmeye karşı ve yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır.

Elyaf takviyesi ile daha iyi yapışma ve dayanım vermektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

(23 ± 2°C ve %50±5 bağıl nem)

UYGULAMA BİLGİLERİ:

Görünüm:	Kırmızı, Yeşil, Siyah toz
Karışım Oranı:	5-6 lt su / 25 kg toz
Kap Ömrü:	2 saat
Tam Kuruma Süresi:	24 saat
Sertleşmiş Kuru Harçta Yuğunluk:	1400±300 kg/m ³
Tane Büyüklüğü:	≤2 mm
Uygulama Sıcaklığı:	(+5°C)-(+30°C)
Sıcaklık Dayanımı:	(-30°C)-(+75°C)
Bağ Dayanımı:	0,15 N/ mm ²
Basınç Dayanımı:	M10; ≥5,0 N/ mm ²

REFERANS STANDARTLARI

Onaylar/Standartlar EN 998-2

YÜZEY HAZIRLIĞI:

Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sağlam olmalıdır. Yüzey yapışmayı önleyecek yağ, kir, boya gibi kalıntılardan arındırılmalıdır.

UYGULAMA TALİMATI:

25 kg BTH-600 Mahya Yapıştırma Harcı 5-6 lt suya ilave edilerek, ucuna karıştırma aparatı takılmış el matkabı veya karıştırma makinasında karıştırılarak hazırlanır. Toz, suya hızlı ve aralıksız eklenmelidir. Yeterli miktar toz eklendikten sonra 2-3 dk daha karıştırmaya devam edilir. Karıştırma işleminde karışımın homojen olmasına ve topaklanma olmamasına dikkat edilir. Hazırlanan harç, olgunlaşması için 5 dakika dinlendirilmelidir. Uygulama yapmadan tekrar 1-2 dakika karıştırınız. Harcı, uygulama yüzeyi üzerine yayınız. Mahyaların birleşim noktalarına boşluk kalmayacak şekilde sürünüz. Nemli süngerle düzeltme işlemlerini tamamlayınız. Hazırlanan harcı 2 saat içerisinde tüketiniz, kullanım süresi geçmiş harcı atınız. Süresi dolan harcın yerine yapıştırma işlemi yapılmamalı, harç yüzeyden kazınmalıdır.

AMBALAJ:

25 kg'lık Kraft torba

RAF ÖMRÜ:

Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 aydır

DEPOLAMA:

Ürünler serin ve kuru bir ortamda üst üste en fazla 10 torba koymak şartıyla istiflenmelidir. Direkt güneş ışığından ve sudan korunmalıdır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER:

Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı katılmamalıdır. Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız, cilde ve göze temas ettirmeyiniz. Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama sırasında zemin, rüzgârdan ve doğrudan güneşin etkisinden korunmalıdır. Belirtilen tüketim miktarı genel bir bilgidir. Uygulama koşulları ve yüzey özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

İMHA ETME:

Boş ambalaj yöresel yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.

GÜVENLİK BİLGİLERİ:

Çalışma esnasında eldiven ve gözlük kullanılması tavsiye edilir. Cildin malzeme ile temas etmesi halinde derhal sabunlu su ile yıkanması gerekir. Göz ile temas ettiği takdirde derhal doktora gidilmelidir. Daha ayrıntılı bilgi için, malzeme güvenlik bilgi formuna bakınız.

UYGUNLUK BELGESİ