

BTH-610 / TUĞLA ÖRGÜ HARCI

ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, polimer katkılı, el ile uygulanabilen fabrika karışımı duvar örgü harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

Bestkim Tuğla Örgü Harcı; Tüm yapılarda, iç ve dış cephelerde kullanılabilir. Tuğla, briket, bims gibi elemanların duvar örme işlemlerinde kullanılır.

ÜRÜN AVANTAJLARI

Düşey yüzeylerde kayma yapmaz

Kullanıma hazırdır.

Yeterli kullanılabilir süresi ile rahat çalışma imkanı sağlar.

Geleneksel harca göre zamandan, işçilikten ve hiç zayıt olmamasından dolayı tasarruf sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Renk	Gri	
Uygulama Sıcaklığı	(+5 C°) - (+35 C°)	
Uygulama Sonrası Sıcaklık Dayanımı	(-30 C°) - (+80 C°)	
Yapıştırıcının boşluklu birim hacim kütlesi	1500 ± 200	TS EN 1015-11
Basınç Mukavemeti	≥5 N/mm ²	TS EN 1015-11
Maksimum Tane Büyüklüğü	2 mm	TS EN 1015-11
Su Emme	≤ 2,5 Kg/m ²	TS EN 1015-18
İşlenebilir Süresi	≥ 100	TS EN 1015-9
Su Karışım Oranı	6,5 - 7,0 litre/torba	
Raf Ömrü	12 Ay	
Yangına Tepki Sınıfı	A1	TS EN 13501-1

Bu değerler laboratuvar şartlarında; 23 ± 2°C ve %50 ± 5 bağıl nem ortamında yapılan deneyler sonucunda elde edilmiştir. Tabloda verilen değerler yüzey ve ortam koşullarına göre farklılık gösterebilir.

REFERANS STANDARTLARI

Onaylar/Standartlar TS EN 998-2

TÜKETİM / SARFIYAT

(Sık kullanılan tuğla ebatlarının tüketimi, 1 cm'lik kalınlık dikkate alınarak aşağıdaki gibi tespit edilmiştir.)

UYGULAMA

Ürün, betoniyerde, elektrikli karıştırıcıda veya sürekli karıştırıcıda en az 3-4 dakika karıştırılmalı, 5 dakika dinlendirilmeli ve sonrasında tekrar karıştırılarak kullanılmalıdır.

Hazırlanan harç, yatay ve/veya düşey yüzeylere mala ile uygulanır. Plastik tokmak ile tuğlalar yerine oturtulur ve düzgünlük sağlanır.

Uygulama tüm yüzeye ve derzler tam kapatılarak yapılmalıdır.

UYGULAMA ÖNERİLERİ ve UYARILAR

Tüm teknik değerler ideal koşullar için verilmiştir (+23°C ve %50 nem). Çok sıcak veya çok nemli havalarda prizlenme süresi değişiklik gösterebilir

Ürünler (Mevcut ortam şartlarında süresi değişmek üzere) tam kurumadan bir sonraki katman/ürün uygulamasına geçilmemelidir

Ürün içine hazırlama esnasında herhangi bir yabancı malzeme ya da katkı ilave edilmemelidir

Örgü malzemelerinin yüzeyleri temiz olmalıdır

Sarfiyat miktarı, kullanılan tuğla vb. ürünlerin yüzey alanlarına, kalınlıklarına ve harcın üzerlerine uygulama şekline göre değişiklik gösterir

Aşırı rüzgarlı veya doğrudan güneş gören sıcak yüzeylerde uygulama yapılmamalı, bu ortamlarda uygulama zorunluluğu varsa başlamadan önce ortam ve yüzey uygulamaya hazır hale getirilmelidir

Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalı, uygulama yapılan yüzey 24 saat süre ile yağmurdan korunmalıdır

EKİPMAN TEMİZLİĞİ

Uygulama sonrasında, kullanılan ekipmanlar üzerindeki harç kurumadan su ile temizlenmelidir

AMBALAJ ve SAKLAMA

Bestkim Tuğla Örgü Harcı; net 25 kg'lık kraft torbalarda, 105x105 cm ölçülü bir palette toplam 80 adet (2000 kg) olarak sunulmaktadır

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5°C ve +25°C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır

GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Ürünün kolay ve güvenli şekilde uygulanabilmesi için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF) başvurunuz. Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız. Göze temas ettirmeyiniz.

UYGUNLUK BELGESİ

