

BZU-500 / ÇİMENTO ESASLI HAZIR ŞAP

ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı,her türlü zemine dökülebilen,3-10 mm uygulama kalınlığına sahip hazır şaptır.

KULLANIM ALANLARI

Bestkim BZU-500 Hazır şapı, iç mekanlarda,beton döşeme ve çimento esaslı yüzeylerin son kat kaplamaları öncesi, halı, seramik, doğal taş, parke, mermer, PVC gibi malzemelerin uygulanmasından önce yüzeyin düzeltilmesi için kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

Kullanıma hazırdır.

Zaman tasarrufu sağlar.

3-10 mm uygulama kalınlığına sahiptir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

(23 ± 2°C ve %50±5 bağıl nem)

UYGULAMA BİLGİLERİ:

Tüketim: 1,5 kg/m² (1 mm uygulama)

Uygulanacak zemin sıcaklığı: (+5 C°) - (+30 C°)

Sıcaklık dayanımı: (-30 C°) - (+70 C°)

Görünüm: Gri toz.

Kullanıma alma süresi: 1 gün

Üzerinde yürünebilme süresi: 12 saat

Basınç dayanımı: 25 N/mm²

Eğilme dayanımı: 5 N/mm²

Bağ dayanımı: 1 N/mm²

REFERANS STANDARTLARI

Onaylar/Standartlar TS EN 13813

UYGULAMA TALİMATI

Yüzeyin Hazırlanması: Uygulama yapılacak yüzeyler temiz olmalıdır. Direkt güneş ışığı altında ve çok rüzgar alan yerlerde uygulama yapılmamalıdır. Aderansı azaltacak gevşek parçalar mekanik yolla veya hava ile temizlenmelidir. Demir yüzeylerdeki pas, yağ ve gres iyice temizlenmelidir. Yüzeylerdeki delikler ve köşeler Bestkim Tamir Harcı ile düzeltilmelidir.

Astarlama: Temiz ve kaliteli betonlarda astarlamaya gerek yoktur. Beton birkaç saat önce su ile doyurulmalıdır. Bununla birlikte uygulama öncesinde yüzeyde su kalmamalıdır. Emici, alttan hava alabilecek, ya da çok düz yüzeylerde aderansı artırmak ve yalıtım amacı ile uygulama öncesinde aderans artırıcı astar uygulanabilir.

Karıştırma:25kg BZU -500 HAZIR ŞAP 3,5-4,0 lt su üzerine yavaşça boşaltılmalı ve homojen bir karışım elde edene kadar düşük devirli mikser ile karıştırılmalıdır.

Uygulama: Harç olgunlaşması için 2-3 dakika dinlendirilmelidir. Hazırlanmış karışım yüzeye uygulanır. Mala veya çekecek ile istenilen kalınlık elde edilerek yayılır. Yüzey sertliğinde mekanik perdah ile düzleştirme işlemi yapılmalıdır.

AMBALAJ

25kg'lık rutubete dayanıklı kraft torba.

RAF ÖMRÜ

Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 aydır.

DEPOLAMA

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5°C ve +25°C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır. En fazla 10 kat istifte kuru ortamda depolanmalıdır.

GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Ürünün kolay ve güvenli şekilde uygulanabilmesi için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF) başvurunuz. Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız. Göze temas ettirmeyiniz.

UYGUNLUK BELGESİ

