

BZU-503 / PROFESYONEL KENDİLİĞİNDEN YAYILAN TESFİYE ŞAPI

ÜRÜN TANIMI

Düzgün olmayan beton zeminleri düzeltmek amacıyla kullanılan, tek seferde 1-30 mm arası kalınlıkta uygulanabilen, polimer modifiyeli, çatlama ve büzülme yapmayan çimento esaslı zemin düzeltme harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

Bestkim BZU-503 Profesyonel Kendinden yayılan zemin tesviye şapı, pürüzlü ve kaba betonların düzeltilmesinde, halı, seramik, doğal taş, parke, mermer, PVC gibi malzemelerin uygulanmasından önce yüzeyin düzeltilmesi için kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

Kendinden yayılır

Hızlı sertleşir

Atmosferik şartlara dayanıklıdır

Düşük büzülme, iyi sıkışma ve yapışma sağlar

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

(23 ± 2°C ve %50±5 bağıl nem)

UYGULAMA BİLGİLERİ:

Uygulanacak Zemin Sıcaklığı: (+5 C°) - (+35 C°)

Sıcaklık Dayanımı: (-30 C°) - (+70 C°)

Görünüm: Gri toz.

Kullanıma alma süresi: 1 gün

Sarfiyat Ortalama: ~1,75 Kg/m²/mm

Yoğunluk: 2 Kg/lt

İşlenebilirlik: 20 °C'de 35 dk.

Raf ömrü: Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 aydır.

REFERANS STANDARTLARI

Onaylar/Standartlar TS EN 13813 / ARALIK 2004

UYGULAMA TALİMATI

Yüzeyin Hazırlanması: Uygulama yapılacak yüzeyler temiz olmalıdır. Direkt güneş ışığı altında ve çok rüzgar alan yerlerde uygulama yapılmamalıdır. Aderansı azaltacak gevşek parçalar mekanik yolla veya hava ile temizlenmelidir. Demir yüzeylerdeki pas, yağ ve gres iyice temizlenmelidir. Yüzeylerdeki delikler ve köşeler Bestkim Tamir Harcı ile düzeltilmelidir.

Astarlama: Temiz ve kaliteli betonlarda astarlamaya gerek yoktur. Beton birkaç saat önce su ile doyurulmalıdır. Bununla birlikte uygulama öncesinde yüzeyde su kalmamalıdır. Emici, alttan hava alabilecek, ya da çok düz yüzeylerde aderansı artırmak ve yalıtım amacı ile uygulama öncesinde aderansı artırıcı astar uygulanabilir.

Karıştırma: Temiz bir kaptaki 6-7 lt suyun üzerine yavaşça toz bileşen ilave edilir. Düşük devirli bir mikser ile karışım homojen olacak şekilde karıştırılır. Karışım 1-2 dk dinlendirildikten sonra tekrar karıştırma yapılır.

Uygulama: Hazırlanmış karışım yüzeye uygulanır. Mala veya çekecek ile istenilen kalınlık elde edilerek yayılır. Dökülen harcın içerisindeki hava kirpi mala ile çıkarılmalıdır. Uygulama sonrası hızlı kuruma olmaması için sıcaklık, rüzgar ve güneş ışığına karşı önlem alınmalıdır.

AMBALAJ

25kg'lık rutubete dayanıklı kraft torba.

Raf ömrü Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 aydır.

DEPOLAMA

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5°C ve +25°C arası sıcaklık)

ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır. En fazla 10 kat istifte kuru ortamda depolanmalıdır.

GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Ürünün kolay ve güvenli şekilde uygulanabilmesi için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF) başvurunuz. Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız. Göze temas ettirmeyiniz.

UYGUNLUK BELGESİ

