

BZU-508 / KÜR AKRİLİK ESASLI BETON MALZEMESİ

ÜRÜN TANIMI

Akrilik emülsiyon esaslı, beton, şap ve çimento esaslı yüzey sertleştirici uygulamaları sonrasında uygulanan, yüzeyde oluşturduğu film tabakası ile karışım suyunun hızlı buharlaşmasını engelleyen, rötreyi ve çatlak oluşma riskini azaltan kür malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

Bestkim BZU-508 Kür Akrilik Esaslı, iç ve dış mekânlarda, beton, şap ve çimento esaslı yüzey sertleştirici kullanılmış zeminlerde, düşük nem, yüksek buharlaşma ve hava akımı koşullarındaki beton dökümlerinde, düşey ve yatay yapı elemanlarının kürlenmesinde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

Uygulandığı çimento esaslı yüzeyin nemini korumasına yardımcı olur.

Rötre ve çatlak oluşma riskini azaltır.

Etkin ve uzun ömürlüdür.

Daha sert ve tozmayan bir yüzey sağlar.

Kolay uygulanabilir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

(23 ± 2°C ve %50±5 bağıl nem)

Görünüm:Sıvı

Renk:Beyaz

Uygulama sıcaklığı: (+5°C)-(+35°C)

Yoğunluk: 1 kg/L

Tüketim miktarı:0,15-0,25 kg/m²

UYGULAMA TALİMATI

BZU-508 Kür Akrilik Esaslı, kullanılmadan önce iyice çalkalanmalıdır; masterlanmış yüzeylere veya kalıplı beton uygulamalarında, kalıpların sökülüp yüzeyin parlaklığını kaybetmesinden sonra, ruloyla veya püskürtme metoduyla uygulanır.

UYARI VE ÖNERİLER

BZU-508 Kür Akrilik Esaslı, uygulaması yapılmadan önce koruyucu gözlük, eldiven ve elbise kullanınız. Uygulama yapılırken ortam ve zemin sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır. Uygulama yapılacak yüzey temiz ve sağlam olmalı, su birikintisi bulunmamalı, gevşek parçalar temizlenmelidir. Uygulama sırasında malzemenin göllenmesine izin verilmemelidir. Homojen olmayan uygulamalarda, yüzeyde renk ton farklılığı görülebilir; açık havada ve rüzgârlı ortamlarda tüketim yükselebilir. Uygulama ekipmanlarının temiz olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama sırasında ve kuruma gerçekleşinceye kadar ortam ve yüzey sıcaklığının çok düşük ya da çok yüksek olmasına karşın ek önlem alınmalıdır. Uygulama sonrasında kullanılan alet ve ekipmanlar su ile temizlenmelidir.

AMBALAJ

30 kg plastik bidon.

TÜKETİM

Kullanım amacına bağlı olarak 0,15-0,25 kg/ m²

DEPOLAMA

Raf ömrü Açılmamış ambalajında kuru ortamda 12 aydır. Açılmamış orijinal ambalajında, kuru (azami %60 bağıl nem) ve serin (+5°C ve +25°C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır. Dondan koruyunuz.

UYGUNLUK BELGESİ

