

# TAŞYÜNÜ LEVHA YAPIŞTIRMA HARCİ

## BM-302

Teknik Bilgi Föyü

### ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, yüksek yapışma gücüne sahip, suya, dona, yüksek ısıya ve ısı değişikliklerine dayanıklı, kayma özelliği azaltılmış, polimer katkılarıyla daha güvenli yapışma olanağı sunan, taşıyünü levhası yapıştırma harcıdır.

### KULLANIM ALANLARI

Bestkim BM-302 Taşyünü Levha Yapıştırıcısı; tüm yapılarda, iç ve dış mekânlarda, XPS, EPS ve Taşyünü gibi ısı yalıtım levhalarının yapıştırılmasında kullanılır.

### ÖZELLİKLER

- Düşey yüzeylerde kayma yapmaz
- Uygulamada yüksek dayanım ve aderans sağlar.
- Suya, dona ve termal ısı değişikliklerine dayanımlıdır.
- Kolay hazırlanır ve kullanılır.

### TEKNİK ÖZELLİKLER (23 ± 2°C ve %50±5 bağıl nem)

Renk	Gri
Uygulama sıcaklığı	(+5°C)-(+30°C)
Sıcaklık dayanımı	(-30°C)-(+60°C)
Kap ömrü	2 saat
Katlar arası beklenmesi gereken süre	4-5 saat
Kuru yığın yoğunluğu	1400±200 kg/m <sup>3</sup>
Basınç dayanımı	≥ 6,0 N/mm <sup>2</sup>
Bağ dayanımı	≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Kapiler su emme	W0
Yangına tepki sınıfı	A1



# TAŞYÜNÜ LEVHA YAPIŞTIRMA HARCİ

## BM-302

Teknik Bilgi Föyü

### SARFIYAT

5,0 - 5,5 kg / m<sup>2</sup> (4 mm uygulama için).

### YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir  
Yüzey yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.  
Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar Bestkim tamir harcı ile düzeltilmelidir.

### • UYGULAMA TALİMATI

- 25 kg BM-302, 5,5–6,0 lt su üzerine yavaşça boşaltılmalı ve homojen bir karışım elde edilinceye kadar düşük devirli mikser (maksimum 600 devir/dakika) ile karıştırılmalıdır.
- Düşük devirli bir çirpici yardımıyla kuru toz ve topak kalmayacak şekilde karıştırılmalıdır.
- Harç, 3-4 dk. dinlendirildikten sonra uygulama öncesi 1–2 dk. tekrar karıştırılmalıdır.
- Ürün karıştırıldıktan sonra kap ömrü içerisinde kullanılmalıdır.
- Uygulama esnasında kap ömrünü doldurmuş ürünler kesinlikle kullanılmamalıdır.
- Hazırlanan harç içerisine kireç, çimento, alçı gibi yabancı herhangi bir malzeme ilave edilmemelidir.
- Karışıma ekstra su ilavesi yapılmamalıdır.
- Sağlam olmayan yüzeylere uygulama yapılmamalıdır.
- Eski yüzeylerin sağlamlığı ve taşıyıcılığı uygulama işlemi öncesinde kontrol edilmelidir.
- Uygulama esnasında ve sonrasında yüzey hava akımlarından korunmalı ve su ile teması engellenmelidir.
- 24 saat içinde don tehlikesi olan, donmuş veya buzlanması erimekte olan yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.
- Sıcak havalarda malzemenin direkt güneş ışınlarına maruz kalmamasına dikkat edilmeli ve karışım soğuk su ile yapılmalıdır.
- Aşırı rüzgârlı veya doğrudan güneş gören sıcak yüzeylerde uygulama yapılmamalıdır.
- Bu ortamlarda uygulama zorunluluğu varsa başlamadan önce ortam ve yüzey uygulamaya hazır hâle getirilmelidir.
- Yağmurlu havalarda uygulama yapılmamalı, uygulama yapılan yüzey 24 saat süre ile yağmurdan korunmalıdır.

# TAŞYÜNÜ LEVHA YAPIŞTIRMA HARCİ

## BM-302

Teknik Bilgi Föyü

### EKİPMAN TEMİZLİĞİ

Uygulama sırasında, kullanılan ekipmanlar üzerindeki harç kurumadan su ile temizlenmelidir.

### AMBALAJ

25 kg'lık kraft torbalarda

### RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

### DEPOLAMA

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve serin (+5°C ve +25°C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

### İMHA ETME

Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.

### GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE UYARILAR

Ürünün kolay ve güvenli şekilde uygulanabilmesi için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF) başvurunuz. Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız. Göze temas ettirmeyiniz. Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.

  TS EN 13566

 **Bestkim**<sup>®</sup>  
YAPI KİMYASALLARI



+90 264 681 44 44



info@bestkim.com.tr



bestkim.com.tr

Küçük Söğütlü Mahallesi Küçük Söğütlü 2 SK. No: 2  
Söğütlü / SAKARYA / TÜRKİYE

