

ÇİZGİ DESEN DEKORATİF SIVA HARCİ

BM-306

Teknik Bilgi Föyü

ÜRÜN TANIMI

Bestkim BM-306 beyaz çimento esaslı, elyaf takviyeli, yüzeyde doğal bir doku oluşturan, son kat yüzey kaplamasıdır.

KULLANIM ALANLARI

Bestkim BM-306 Mineral Kaplama dış mekanlarda, çimento esaslı ince sıva yada ısı yalıtım sistemlerinin üzerine son kat kaplama olarak güvenle uygulanır. Dekoratif amaçlı olarak binaların iç cephelelerinde de kullanıma uygundur.

ÖZELLİKLER

- Çimento esaslıdır.
- Dış etkilere ve dona karşı dayanıklıdır.
- İçerdiği polimerler sayesinde hafiftir.
- Düşey, yatay ve tavan uygulamaları için uygundur.
- Aderansı yüksektir.

TEKNİK ÖZELLİKLER (23 ± 2°C ve %50±5 bağıl nem)

Kuru Film Kalınlığı	TS EN 1062-1 E5
Tane Büyüklüğü	TS 2585 S3
Su Buharı Aktarım Hızı	TS EN ISO 7783-2 V0
Su Aktarım Hızı	TS EN 1062-3 W0
Çatlak Örtme Özelliği	A0
Karbondiyoksit Geçirgenliği	C0
Küf Gelişimine Direnci	K2
Renk	Beyaz Renkli Granül
Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+30°C)
Sıcaklık Dayanımı	(-30°C) - (+60°C)
Kap Ömrü	2 Saat
Yoğunluk	1,55 kg. / lt. (Toz)



ÇİZGİ DESEN DEKORATİF SIVA HARCİ

BM-306

Teknik Bilgi Föyü

SARFIYAT

1 m² uygulama için önerilen sarfiyat miktarı; 6 - 6,5 kg'dır.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Hazırlanan homojen karışım paslanmaz çelik mala ile düzgün bir şekilde yüzeye uygulanmalıdır. Homojen ve düzgün bir yüzey elde etmek için, uygulama esnasında fazla malzeme yüzeyden sıyırılmalıdır. Dekoratif kaplama uygulama yüzeyine homojen bir şekilde uygulandıktan sonra maksimum 10 dk. içerisinde desen verilmelidir. Dekoratif kaplamada tane dokuyu elde etmek için plastik mala yardımıyla dairesel hareketlerle desen verilmelidir. Desen verilirken mala yüzeyi sık sık sıyırılmalıdır.

UYGULAMA TALİMATI

- Ağırlığının %24 -26'sı oranında su ile (25 kg ambalaj için 6,0-6,5 litre su) düşük devirli mikser ile karıştırılmalıdır.
- Hazırlanan harç olgunlaşması için 5 dk. dinlendirilmelidir.
- Uygulama yapmadan tekrar 1-2 dk. karıştırınız.
- Uygulama yapılacak yüzey üzerine çelik mala ile düzgünce sürünüz.
- Yüzeye homojen bir şekilde uyguladıktan sonra düz plastik mala yardımı ile yatay ve dikey hareketlerle desen tamamlanır.



ÇİZGİ DESEN DEKORATİF SIVA HARCİ

BM-306

Teknik Bilgi Föyü

EKİPMAN TEMİZLİĞİ

Uygulama sırasında, kullanılan ekipmanlar üzerindeki harç kurumadan su ile temizlenmelidir.

AMBALAJ

25 kg'lık kraft torbalarda

RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

DEPOLAMA

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve serin (+5°C ve +25°C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

İMHA ETME

Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE UYARILAR

Ürünün kolay ve güvenli şekilde uygulanabilmesi için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF) başvurunuz. Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız. Göze temas ettirmeyiniz. Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.

  TS EN 998-1

 **Bestkim**[®]
Y A P I K İ M Y A S A L L A R I



+90 264 681 44 44



info@bestkim.com.tr



bestkim.com.tr

Küçük Söğütlü Mahallesi Küçük Söğütlü 2 SK. No: 2
Söğütlü / SAKARYA / TÜRKİYE

