

# SERAMİK VE GRANİT YAPIŞTIRMA HARCİ

## BS-104 / BS-105

Teknik Bilgi Föyü

### ÜRÜN TANIMI

Bestkim BS-104 / BS-105 çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış yüksek performanslı seramik ve granit yapıştırma harcıdır.

### KULLANIM ALANLARI

Bestkim BS-104 / BS-105 seramik ve granit yapıştırma harcı, küçük, orta ve büyük ebatlı yer-duvar seramiği, traverten, dekoratif tuğla, granit, mermer gibi kaplama malzemelerinin yatay ve düşeyde banyo, mutfak gibi mekanlarda, beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine uygulamasında kullanılır.

### ÖZELLİKLER

- Çimento esaslı, polimer takviyeli seramik ve granit yapıştırma harcıdır.
- Dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
- Uzun çalışma süresine sahiptir.
- Kayma özelliği azaltılmıştır.
- Yüksek çekme yapışma kuvvetine sahiptir.

### TEKNİK ÖZELLİKLER (23 ± 2°C ve %50±5 bağıl nem)

Yapısı	Mineral Dolgular, Sentetik Katkılar ve Özel Çimento
Renk	Gri-Beyaz
Çekme Yapışma Dayanımı	≥ 1 Nt/mm <sup>2</sup> (28 gün)
Uygulama Kalınlığı	Min. 3 mm Maks. 6 mm
Derz Dolgu Süresi	24 saat
Uygulanacak Zeminin Sıcaklığı	(+5°C) (+25°C)
Servis Sıcaklığı	(-20°C) (+80°C)
Olgunlaştırma Süresi	3-5 dakika
Kullanma Süresi	2 saat
Açık Bekletme Süresi	20 dakika
Kayma (mm)	Yok
Islanabilirlik	Minimum %90
Üzerinde Yürünebilme Süresi	24 saat
Uygulama sıcaklığı	(+5) – (+35) C°
Sıcaklık Dayanımı	(-30) – (+70 C°)



# SERAMİK VE GRANİT YAPIŞTIRMA HARCİ

## BS-104 / BS-105

Teknik Bilgi Föyü

### SARFIYAT

4,5 – 5 Kg/m<sup>2</sup>

### YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir  
Yüzey yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.  
Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar Bestkim tamir harcı ile düzeltilmelidir.

### UYGULAMA TALİMATI

- 25 Kg Bestkim BS-104 / BS-105 Seramik Yapıştırma Harcı, 6-7 lt su üzerine yavaşça boşaltılmalı ve homojen bir karışım elde edilinceye kadar karıştırılmalıdır.
- Karışım düşük devirli mikser ile yapılmalıdır. Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı eklenmemelidir.
- Hazırlanan harç olgunlaşması için 5 dk. dinlendirilmelidir. Uygulamaya başlamadan önce 1-2 dakika tekrar karıştırılmalıdır.
- Daha iyi bir yapışma yüzeyi elde etmek için harç, malanın düz kısmı ile yüzeye yayıldıktan sonra karo ebadına uygun olarak seçilmiş malanın dişli kısmı ile taraklanmalıdır.
- Karolar, 20 dk. içerisinde taraklanan harç üzerine lastik çekiç ile kuvvet uygulanarak yapıştırılmalıdır.
- Yüksek sıcaklık, düşük nem, güneş, rüzgar gibi uygun olmayan ortam şartlarında yapılan uygulamalarda bu süre kısaldır.
- Süresi dolan harcın üzerine yapıştırma işlemi yapılmamalı, harç yüzeyden kazınmalıdır.
- Hazırlanan harç 2 saat içerisinde tüketilmelidir.
- Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç atılmalıdır.
- Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
- Yüzeyler nemli bez ile temizlenmelidir.
- Bestkim BS-104 / BS-105 Seramik Yapıştırma Harcı ile yapıştırılan karolar en az 24 sat direkt su ile temastan kaçınılmalıdır.
- Uygulama sonra derz doldurma işlemi duvarda 8 saat, zeminde 1 gün sonra yapılmalıdır.

Seramik Boyutları	Seramik Tarağı Diş Boyutları	Harç Yataklama Kalınlığı
15 cm x 15 cm'ye kadar	6 mm	~2 - 3 mm
30 cm x 30 cm'ye kadar	8 mm	~3 mm
30 cm x 30 cm'den büyük	10 mm	4 mm

# SERAMİK VE GRANİT YAPIŞTIRMA HARCİ

## BS-104 / BS-105

Teknik Bilgi Föyü

Seramik Tarağı Dış Boyutları ve Sarfiyatlar (kg/m <sup>2</sup> )			
25 kg	6 mm	8 mm	10 mm
	3,8	5,07	6,34

### EKİPMAN TEMİZLİĞİ

Uygulama sırasında, kullanılan ekipmanlar üzerindeki harç kurumadan su ile temizlenmelidir.

### AMBALAJ

25 kg'lık kraft torbalarda

### RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

### DEPOLAMA

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve serin (+5°C ve +25°C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

### İMHA ETME

Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.

### GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE UYARILAR

Ürünün kolay ve güvenli şekilde uygulanabilmesi için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF) başvurunuz. Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız. Göze temas ettirmeyiniz. Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.

  TS EN 12004-1 C2T

 **Bestkim**<sup>®</sup>  
YAPI KİMYASALLARI



+90 264 681 44 44



info@bestkim.com.tr



bestkim.com.tr

Küçük Söğütlü Mahallesi Küçük Söğütlü 2 Sk. No: 2  
Söğütlü / SAKARYA / TÜRKİYE

