

# HIZLI PRİZ ALAN SERAMİK VE GRANİT YAPIŞTIRMA HARCİ

## BS-108 / BS-109

Teknik Bilgi Föyü

### ÜRÜN TANIMI

Bestkim BS-108 / BS-109 çimento esaslı, kayma özelliği azaltılmış, hızlı priz alan seramik ve granit yapıştırma harcıdır.

### KULLANIM ALANLARI

Bestkim BS-108 Hızlı Priz Alan Seramik ve Granit Yapıştırma Harcı, Özellikle dış mekanlarda küçük, orta ve büyük ebatlı yer-duvar seramiği, traverten, dekoratif tuğla, granit, mermer gibi kaplama malzemelerinin yatay ve düşeyde banyo, mutfak gibi mekanlarda, beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine ayrıca hızlı priz alma özelliği sayesinde alışveriş merkezi, okul, hastane gibi trafiğin olduğu mekanlarda hızlı ve güvenle kullanılır.

### ÖZELLİKLER

- Çimento esaslı, polimer takviyeli seramik ve granit yapıştırma harcıdır.
- Hızlı priz alır.
- Kayma özelliği azaltılmıştır.
- Yüksek çekme yapışma kuvvetine sahiptir.

### TEKNİK ÖZELLİKLER (23 ± 2°C ve %50±5 bağıl nem)

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Yüksek Başlangıç Çekme Mukavemeti                | EN 12004-2 $\geq 1$ N/mm <sup>2</sup> |
| Suya Daldırıldıktan Sonra Çekme Yapışma Kuvveti  | EN 12004-2 $\geq 1$ N/mm <sup>2</sup> |
| Isıyla Yaşlandırıldıktan Sonra Ç. Y. Kuvveti     | EN 12004-2 $\geq 1$ N/mm <sup>2</sup> |
| Donma-Çözülme Çevrimlerinden Sonra Ç. Y. Kuvveti | EN 12004-2 $\geq 1$ N/mm <sup>2</sup> |
| Açıkta Bekletme Süresi                           | 15 Dk.                                |
| Kayma  | EN 12004-2 $\leq 0,5$ mm              |
| Yanma Sınıfı                                     | A1                                    |



# HIZLI PRİZ ALAN SERAMİK VE GRANİT YAPIŞTIRMA HARCİ

## BS-108 / BS-109

Teknik Bilgi Föyü

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Uygulama Sıcaklığı    | (+5) - (+35) °C            |
| Sıcaklık Dayanımı     | (-30) - (+70) °C           |
| Karışım Oranı         | 6 - 7 lt su / 25 Kg toz    |
| Renk                  | Gri/Beyaz                  |
| Kap Ömrü              | 30 Dakika                  |
| Kullanıma Alma Süresi | Duvar da ve Zeminde 4 Saat |

### SARFIYAT

4,5 – 5 Kg/m<sup>2</sup>

### YÜZEY HAZIRLIĞI

Yüzeyin kürünü almış ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir. Yüzey yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır. Uygulama yapılacak yüzeyde bozukluklar Bestkim tamir harcı ile düzeltilmelidir.

### UYGULAMA TALİMATI

- 25 Kg Bestkim BS-108 Rapid Seramik ve Granit Yapıştırma Harcı, 6-7 lt su üzerine yavaşça boşaltılmalı ve homojen bir karışım elde dilinceye kadar karıştırılmalıdır.
- Karışım düşük devirli mikser ile yapılmalıdır.
- Uygulama talimatında belirtilmeyen herhangi bir katkı eklenmemelidir.
- Hazırlanan harç olgunlaşması için 3 dk. dinlendirilmelidir.
- Uygulamaya başlamadan önce harç, 30 saniye tekrar karıştırılmalıdır.
- Daha iyi bir yapışma yüzeyi elde etmek için harç, malanın düz kısmı ile yüzeye yayıldıktan sonra karo ebadına uygun olarak seçilmiş malanın dişli kısmı ile taraklanmalıdır.
- Karolar, 15 dk. içerisinde taraklanan harç üzerine lastik çekiç ile kuvvet uygulanarak yapıştırılmalıdır.
- Yüksek sıcaklık, düşük nem, güneş, rüzgar gibi uygun olmayan ortam şartlarında yapılan uygulamalarda bu süre kısalmalıdır.
- Süresi dolan harcın üzerine yapıştırma işlemi yapılmamalı, harç yüzeyden kazınmalıdır.
- Hazırlanan harç 30 dk. içerisinde tüketilmelidir.
- Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya kabuklaşmış harç atılmalıdır.
- Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.
- Yüzeyler nemli bez ile temizlenmelidir.
- Bestkim BS-108 Rapid Seramik ve Granit Yapıştırma Harcı ile yapıştırılan karolar en az 24 saat direkt su ile temastan kaçınılmalıdır.
- Uygulama sonra derz doldurma işlemi duvarda 3-4 saat sonra yapılabilir.

# HIZLI PRİZ ALAN SERAMİK VE GRANİT YAPIŞTIRMA HARCİ

## BS-108 / BS-109

Teknik Bilgi Föyü

| Seramik Tarağı Diş Boyutları ve Sarfiyatlar (kg/m <sup>2</sup> ) |      |      |       |
|--|------|------|-------|
| 25 kg  | 6 mm | 8 mm | 10 mm |
|  | 3,8  | 5,07 | 6,34  |

### EKİPMAN TEMİZLİĞİ

Uygulama sırasında, kullanılan ekipmanlar üzerindeki harç kurumadan su ile temizlenmelidir.

### AMBALAJ

25 kg'lık kraft torbalarda

### RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

### DEPOLAMA

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve serin (+5°C ve +25°C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

### İMHA ETME

Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.

### GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE UYARILAR

Ürünün kolay ve güvenli şekilde uygulanabilmesi için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF) başvurunuz. Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız. Göze temas ettirmeyiniz. Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.

  TS EN 12004-1 C2FT

 **Bestkim**<sup>®</sup>  
Y A P I K İ M Y A S A L L A R I



+90 264 681 44 44



info@bestkim.com.tr



bestkim.com.tr

Küçük Söğütlü Mahallesi Küçük Söğütlü 2 SK. No: 2  
Söğütlü / SAKARYA / TÜRKİYE

