

LATEX

BSY-413 / BSY-414

Teknik Bilgi Föyü

ÜRÜN TANIMI

BSY-413 / BSY-414 çimento esaslı, harç, sıva, şap gibi malzemelerin işlenebilirliğini, su geçirimsizliğini ve elastikiyetini artırma amacı ile kullanılan özel latex malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

Çimento esaslı malzemelerin yapışma mukavemetini artırmak, su geçirimsizliğini, elastikiyet ve işlenebilirliğini iyileştirmek amacı ile kullanılır. Harç, sıva ve tamir harçlarında kullanılabilir.

ÖZELLİKLER

- Harçların yapışma gücünü artırır.
- Su geçirgenliğini azaltır.
- Kullanılan harcın esnekliğini artırır.
- Donma-çözülme çevrimlerine dayanıklılığı artırır.
- Kullanılan harçlarda kimyasal dayanım artırır.
- Aşınma dayanımı sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER (23 ± 2°C ve %50±5 bağıl nem)

Görünüm	Beyaz Renkli Sıvı
Yoğunluk	1,04 ± 0,1
Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+35°C)
pH değeri	8-9
Karışım oranı	Kullanım alanına göre karışım suyunun %13-15'i civarında

SARFIYAT

Kullanım amacına göre değişken.

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzey kuru olmalı ve sağlam olmalıdır. Yapışmayı önleyecek kalıntılar temizlenmelidir.



UYGULAMA TALİMATI

- BSY-413 Latex, çimento-kum karışımlarının suyuna %14-16 oranında eklenir.
- Harçlarda karışım suyunun 1/4'ü oranında eklenir.
- Tamir harçlarında, karışım suyunun 1/3'ü oranında eklenir.
- Şaplarda, karışım suyu miktarının %13'ü oranında eklenir.
- Aderans astarı olarak kullanılacaksa, karışım suyunun 1/4'ü oranında eklenir.
- Çimento harcına ilave yapılacak ise, çimento miktarının %7-9'u oranında eklenir.
- Su ile karıştırılan latex-su bileşimi, harcın toz kısmı ile karıştırılır.
- Harcın içerisine gereksiz hava girmesine engel olmak için karışım fazla çalkalanmamalıdır.
- Üzeri kabuklaşmış ise kabuk kısmı kısım alınmalı ve harca karıştırılmamalıdır.

EKİPMAN TEMİZLİĞİ

Uygulama sırasında, kullanılan ekipmanlar üzerindeki harç kurumadan su ile temizlenmelidir.

AMBALAJ

5 ve 30 Kg'lık bidon.

RAF ÖMRÜ

Açılmamış ambalajında 24 ay.

DEPOLAMA

Bestkim BSY-413 latex kuru ve serin ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı veya maruz kalmamalıdır. Kovaların ağzı kapalı şekilde saklanmalıdır.

İMHA ETME

Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE UYARILAR

Bestkim BSY-413 latex kullanımı sırasında uygun kişisel koruyucu ekipmanlar (gözlük, eldiven vb.) kullanılmalıdır. Malzemenin cilt ve göz ile temasından kaçınılmalıdır. Karışım için kullanılan malzemeler, uygulama sonrası bekletilmeden temiz su ile yıkanmalıdır. Detaylı güvenlik bilgisi için Güvenlik Bilgi Föyünü okuyunuz.

