

ÇİMENTO ESASLI HAZIR ŞAP [3-20 MM] BZU-500

Teknik Bilgi Föyü

ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, her türlü zemine dökülebilen, 3-10 mm uygulama kalınlığına sahip hazır şaptır.

KULLANIM ALANLARI

Bestkim BZU-500 Hazır şapı, iç mekanlarda, beton döşeme ve çimento esaslı yüzeylerin son kat kaplamaları öncesi, halı, seramik, doğaltaş, parke, mermer, PVC gibi malzemelerin uygulanmasından önce yüzeyin düzeltilmesi için kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Kullanıma hazırdır.
- Zaman tasarrufu sağlar.
- 3-10 mm uygulama kalınlığına sahiptir.

TEKNİK ÖZELLİKLER (23 ± 2°C ve %50±5 bağıl nem)

Uygulanacak zemin sıcaklığı	(+5) - (+30) °C
Sıcaklık Dayanımı	(-30) - (+70) °C
Kullanıma alma süresi	1 gün
Görünüm	Gri toz
Üzerinde yürünebilme süresi	12 Saat
Basınç dayanımı	25 N/mm ²
Eğilme dayanımı	5 N/mm ²
Bağ dayanımı	1 N/mm ²



ÇİMENTO ESASLI HAZIR ŞAP [3-20 MM] BZU-500

Teknik Bilgi Föyü

SARFIYAT

1,5 kg/m² (1 mm uygulama)

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeyler temiz olmalıdır. Direkt güneş ışığı altında ve çok rüzgar alan yerlerde uygulama yapılmamalıdır. Aderansı azaltacak gevşek parçalar mekanik yolla veya hava ile temizlenmelidir. Demir yüzeylerdeki pas, yağ ve gres iyice temizlenmelidir. Yüzeylerdeki delikler ve köşeler Bestkim Tamir Harcı ile düzeltilmelidir.

UYGULAMA TALİMATI

- Temiz ve kaliteli betonlarda astarlamaya gerek yoktur.
- Beton birkaç saat önce su ile doyurulmalıdır.
- Bununla birlikte uygulama öncesinde yüzeyde su kalmamalıdır.
- Emici, alttan hava alabilecek, ya da çok düz yüzeylerde aderansı artırmak ve yalıtım amacı ile uygulama öncesinde aderans artırıcı astar uygulanabilir.
- 25kg BZU-500 HAZIR ŞAP 3,5-4,0 lt su üzerine yavaşça boşaltılmalı ve homojen bir karışım elde edene kadar düşük devirli mikser ile karıştırılmalıdır.
- Harç olgunlaşması için 2-3 dakika dinlendirilmelidir.
- Hazırlanmış karışım yüzeye uygulanır.
- Mala veya çekecek ile istenilen kalınlık elde edilerek yayılır.
- Yüzey sertliğinde mekanik perdah ile düzgünleştirme işlemi yapılmalıdır.

EKİPMAN TEMİZLİĞİ

Uygulama sırasında, kullanılan ekipmanlar üzerindeki harç kurumadan su ile temizlenmelidir.

AMBALAJ

25kg'lık kraft torbalarda

RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

ÇİMENTO ESASLI HAZIR ŞAP [3-20 MM] BZU-500

Teknik Bilgi Föyü

DEPOLAMA

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve serin (+5°C ve +25°C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

İMHA ETME

Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE UYARILAR

Ürünün kolay ve güvenli şekilde uygulanabilmesi için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF) başvurunuz. Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız. Göze temas ettirmeyiniz. Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.

CE  TS EN 13813

 **Bestkim**[®]
YAPI KİMYASALLARI



+90 264 681 44 44



info@bestkim.com.tr



bestkim.com.tr

Küçük Söğütlü Mahallesi Küçük Söğütlü 2 SK. No: 2
Söğütlü / SAKARYA / TÜRKİYE

