

ÇİMENTO ESASLI HAZIR HAFİF ŞAP [3-20 MM] BZU-501

Teknik Bilgi Föyü

ÜRÜN TANIMI

Çimento esaslı, kimyasallarla modifiye edilmiş ses ve ısı yalıtımı sağlayan hazır hafif şaptır.

KULLANIM ALANLARI

Bestkim BZU-501 Hazır hafif şap, binalarda ısı ve ses yalıtımlı döşeme ve taban harcı olarak uygulanır, kolaylıkla meyil verilebilir. Döşeme taban, iç ve dış zeminlerde kat aralarında, teras ve balkonlarda, son kat kaplama (mermer, seramik, parke laminat, pvc) öncesi uygun bir zemin oluşturmak istenen yerlerde kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Yüksek ısı yalıtım.
- Esnektir, çatlamaz, hafiftir.
- Uzun ömürlüdür.
- Kolay hazırlanılır ve uygulanır.
- İçeriğindeki hafif bileşenler sayesinde bina yükünü hafifletir.

TEKNİK ÖZELLİKLER (23 ± 2°C ve %50±5 bağıl nem)

Uygulanacak zemin sıcaklığı	(+5) - (+30) °C
Sıcaklık Dayanımı	(-30) - (+70) °C
Kullanıma alma süresi	1 gün
Görünüm	Gri toz
Uygulama kalınlığı	4.0 mm (minimum)
İşlenebilme süresi	3 saat (ortam sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir.)
Yangın dayanımı	A



ÇİMENTO ESASLI HAZIR HAFİF ŞAP [3-20 MM] BZU-501

Teknik Bilgi Föyü

SARFIYAT

5,5 kg/m² (1 cm kalınlık)

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeyler temiz olmalıdır. Direkt güneş ışığı altında ve çok rüzgar alan yerlerde uygulama yapılmamalıdır. Aderansı azaltacak gevşek parçalar mekanik yolla veya hava ile temizlenmelidir. Demir yüzeylerdeki pas, yağ ve gres iyice temizlenmelidir. Yüzeylerde ki delikler ve köşeler Bestkim Tamir Harcı ile düzeltilmelidir.

UYGULAMA TALİMATI

- 25kg BZU-501 Hazır hafif şap, 10-15 lt su üzerine yavaşça boşaltılmalı ve homojen bir karışım elde edene kadar düşük devirli mikser ile karıştırılmalıdır.
- Harç olgunlaşması için 2-3 dakika dinlendirilmelidir.
- Hazırlanmış karışım klasik şap makinaları veya elle yüzeye uygulanır.
- Yüzey sertliğinde mekanik perdah ile düzgünleştirme işlemi yapılmalıdır.

EKİPMAN TEMİZLİĞİ

Uygulama sırasında, kullanılan ekipmanlar üzerindeki harç kurumadan su ile temizlenmelidir.

AMBALAJ

25kg'lık kraft torbalarda

RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

ÇİMENTO ESASLI HAZIR HAFİF ŞAP [3-20 MM] BZU-501

Teknik Bilgi Föyü

DEPOLAMA

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve serin (+5°C ve +25°C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

İMHA ETME

Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE UYARILAR

Ürünün kolay ve güvenli şekilde uygulanabilmesi için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF) başvurunuz. Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız. Göze temas ettirmeyiniz. Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.

CE  TS EN 13813

 **Bestkim**[®]
YAPI KİMYASALLARI



+90 264 681 44 44



info@bestkim.com.tr



bestkim.com.tr

Küçük Söğütlü Mahallesi Küçük Söğütlü 2 SK. No: 2
Söğütlü / SAKARYA / TÜRKİYE

