

PROFESYONEL KENDİLİĞİNDEN YAYILAN TESFİYE ŞAPI [1-10 MM]

BZU-503

Teknik Bilgi Föyü

ÜRÜN TANIMI

Düzgün olmayan beton zeminleri düzeltmek amacıyla kullanılan, tek seferde 1-30 mm arası kalınlıkta uygulanabilen, polimer modifiyeli, çatlama ve büzülme yapmayan çimento esaslı zemin düzeltme harcıdır.

KULLANIM ALANLARI

Bestkim BZU-503 Profesyonel Kendinden yayılan zemin tesviye şapı, pürüzlü ve kaba betonların düzeltilmesinde, halı, seramik, doğal taş, parke, mermer, PVC gibi malzemelerin uygulanmasından önce yüzeyin düzeltilmesi için kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Kendinden yayılır
- Hızlı sertleşir.
- Atmosferik şartlara dayanıklıdır.
- Düşük büzülme, iyi sıkışma ve yapışma sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER (23 ± 2°C ve %50±5 bağıl nem)

Görünüm	Gri toz.
Uygulanacak Zemin Sıcaklığı	(+5 °C) – (+35 °C)
Sıcaklık Dayanımı	(-30 °C) – (+70 °C)
Kullanıma alma süresi	1 gün
Yoğunluk	2 Kg/lt
İşlenebilirlik	20 °C'de 35 dk.

SARFIYAT

~1,75 Kg/m²/mm



PROFESYONEL KENDİLİĞİNDEN YAYILAN TESFİYE ŞAPI [1-10 MM]

BZU-503

Teknik Bilgi Föyü

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeyler temiz olmalıdır. Direkt güneş ışığı altında ve çok rüzgar alan yerlerde uygulama yapılmamalıdır. Aderansı azaltacak gevşek parçalar mekanik yolla veya hava ile temizlenmelidir. Demir yüzeylerdeki pas, yağ ve gres iyice temizlenmelidir. Yüzeylerdeki delikler ve köşeler Bestkim Tamir Harcı ile düzeltilmelidir.

UYGULAMA TALİMATI

- Temiz ve kaliteli betonlarda astarlamaya gerek yoktur. Beton birkaç saat önce su ile doyurulmalıdır. Bununla birlikte uygulama öncesinde yüzeyde su kalmamalıdır. Emici, alttan hava alabilecek, ya da çok düz yüzeylerde aderansı artırmak ve yalıtım amacı ile uygulama öncesinde aderans artırıcı astar uygulanabilir.
- Temiz bir kaptaki 6-7 lt suyun üzerine yavaşça toz bileşen ilave edilir. Düşük devirli bir mikser ile karışım homojen olacak şekilde karıştırılır. Karışım 1-2 dk dinlendirildikten sonra tekrar karıştırma yapılır.
- Hazırlanmış karışım yüzeye uygulanır. Mala veya çekecek ile istenilen kalınlık elde edilerek yayılır. Dökülen harcın içerisindeki hava kirpi mala ile çıkarılmalıdır. Uygulama sonrası hızlı kuruma olmaması için sıcaklık, rüzgar ve güneş ışığına karşı önlem alınmalıdır.

EKİPMAN TEMİZLİĞİ

Uygulama sırasında, kullanılan ekipmanlar üzerindeki harç kurumadan su ile temizlenmelidir.

AMBALAJ

25kg'lık kraft torbalarda

RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

PROFESYONEL KENDİLİĞİNDEN YAYILAN TESFİYE ŞAPI [1-10 MM]

BZU-503

Teknik Bilgi Föyü

DEPOLAMA

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve serin (+5°C ve +25°C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır. Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

İMHA ETME

Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE UYARILAR

Ürünün kolay ve güvenli şekilde uygulanabilmesi için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF) başvurunuz. Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız. Göze temas ettirmeyiniz. Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.

  TS EN 13813

 **Bestkim**[®]
YAPI KİMYASALLARI



+90 264 681 44 44



info@bestkim.com.tr



bestkim.com.tr

Küçük Söğütlü Mahallesi Küçük Söğütlü 2 SK. No: 2
Söğütlü / SAKARYA / TÜRKİYE

