

BRÜT BETON ASTARI

BA-800 / BA-801

Teknik Bilgi Föyü

ÜRÜN TANIMI

Bestkim BA-800 / BA- 801, akrilik polimer esaslı, tek bileşenli, brüt beton yüzeyler için çimento veya alçı esaslı sıvaların uygulanmasından önce yüzeyin yapışma aderansını arttıran brüt beton astar malzemesidir.

KULLANIM ALANLARI

Bestkim BA-800 Brüt Beton Astarı, iç ve dış mekanlarda, yatayda ve düşeyde, brüt beton yüzeylerde sıva öncesi aderans artırıcı olarak ve alçı-sıva, gazbeton, sunta, briket gibi su emici yüzeylerin nemden korunmasında kullanılır.

ÖZELLİKLER

- Yüksek aderans gücü sağlar.
- Neme karşı dayanım sağlar.
- Renklidir, uygulama kolaylığı sağlar.
- Solvent içermez, kokusuzdur.
- Çimento ve alçı esaslı sıvaların hızlı su kaybını önler, daha uzun süre boyunca, daha kolay işlenebilmesini sağlar.

TEKNİK ÖZELLİKLER (23 ± 2°C ve %50±5 bağıl nem)

Renk:	Kırmızı
Şekil:	Sıvı
Yoğunluk:	1.55 kg/lt
Uygulama sıcaklığı:	(+5C°) – (30 C°)
Sıcaklık Dayanımı:	(-30) – (+70 C°)
Kuruma Süresi:	60-90 dk.
Uygulama sonrası bekleme süresi:	Min. 24 saat
Uygulama Kalınlığı:	Min 0,20, Max. 0,50 mm
Uygulama Sıcaklığı	(+5°C) - (+30°C)



BRÜT BETON ASTARI

BA-800 / BA-801

Teknik Bilgi Föyü

SARFIYAT

150-300 gr/m²

YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzey kürünü almış olmalıdır.
Yüzey yapışmayı önleyecek kalıntılardan arındırılmalıdır.
Yüzeynemsiz, kuruve temiz olmalıdır.

UYGULAMA TALİMATI

- 12 kg'lık kova içerisine 4-6 lt su ilave edilerek düşük devirli mikserle karıştırılır.
- Uygulama yapılacak yüzeye fırça veya rulo yardımıyla uygulanır.
- Uygulama süresince kapta bulunan malzeme ara ara karıştırılır.

EKİPMAN TEMİZLİĞİ

Uygulama sırasında, kullanılan ekipmanlar üzerindeki harç kurumadan su ile temizlenmelidir.

AMBALAJ

12 VE 20 Kg'lık Plastik Kovalar.

RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, üretim tarihinden itibaren 12 aydır.

DEPOLAMA

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve serin (+5°C ve +25°C arası sıcaklık) ortamda depolanmalıdır.
Direkt güneş ışığı altında bırakılmamalıdır. Kullanılmadığı durumlarda ambalajların ağzı sıkıca kapatılmalıdır.

İMHA ETME

Boş ambalaj yöresel-yerel düzenlemelere veya geri dönüşüm kurallarına göre toplama kutularına atılabilir. Kullanılmış atık malzemeyi kurutup sertleştirdikten sonra inşaat atık maddesi olarak atınız. Ürün kalıntılarını yakarak yok etmek tehlikelidir.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE UYARILAR

Ürünün kolay ve güvenli şekilde uygulanabilmesi için lütfen Güvenlik Bilgi Formu'na (GBF) başvurunuz. Çimento esaslı olduğundan tozunu solumayınız. Göze temas ettirmeyiniz. Uygulamadan sonra eller ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.



+90 264 681 44 44



info@bestkim.com.tr



bestkim.com.tr

Küçük Söğütlü Mahallesi Küçük Söğütlü 2 SK. No: 2
Söğütlü / SAKARYA / TÜRKİYE

